



# Clinex Dispersion Hard

## Ochronna powłoka polimerowa

- Produkt bezpieczny dla użytkownika oraz środowiska (brak klasyfikacji)
- Przeznaczony do miejsc o dużym natężeniu ruchu
- Zapewnia trwały połysk
- Posiada właściwości antypoślizgowe
- Odporny na ścieranie
- Nadaje satynowy połysk

Dostępne opakowania:	Indeks	Nazwa indeksu
	77-671	CLINEX Dispersion HARD 1L
	77-672	CLINEX Dispersion HARD 5L



## Właściwości:

Preparat do posadzek na bazie polimerów akrylowych i poliuretanowych o właściwościach nabłyszczających. Tworzy trwałą powłokę odporną na uszkodzenia. Wzmocniona uretanem powłoka, zabezpiecza posadzki przed wnikaniami zabrudzeń oraz zarysowaniami. Preparat można stosować na wszystkich rodzajach powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV i inne. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami, podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji i przedłuża trwałość nałożonej powłoki. Zawartość procentowa substancji stałych to ok. 25%. Prawidłowo nałożona powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Produkt spełnia standardy ASTM-D2047-04 w zakresie współczynnika tarcia statycznego.

## Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczenia. Stare warstwy polimerowe usunąć produktem Clinex Dispersion STRIPPER
3. Na czystą, odtłuszczoną, zneutralizowaną i dobrze osuszoną powierzchnię równomiernie nałożyć preparat przy pomocy mopa. Po równomiernym nałożeniu pierwszej warstwy preparatu odczekać około 40 min. aż do całkowitego wyschnięcia nałożonej warstwy
4. W zależności od pożądanego efektu końcowego, zaleca się nałożenie 2-3 warstw środka. Każdą kolejną warstwę polimeru nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimalny czas wysychania: 40 min.)
5. Po zakończeniu aplikacji, powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5h



## informacje & zastosowania

	INFO	ZASTOSOWANIA							Zawartość substancji stałej	Warunki aplikacji	Unikać przeciągów, wyłączyć wentylatory
		pH	Kamień betonowy	Lastriko	Linoleum	PCV	Polimer akrylowy	Polimer akrylowy oraz poliuretanowy		Temperatura podłoża	10-30°C
HARD	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~25%	Środki ostrożności	do 24h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu	
									Użytkowanie	Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę	

## UWAGA:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Przed użyciem produktu, w mało widocznym miejscu, zaleca się wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczanej powierzchni podłogowej
- Nie stosować preparatu na powierzchnie nieodporne na wodę
- Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć warstwę polimerową

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.**

## BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.